

		一般特性					拉伸特性										*规范标准					包覆成型		加工工艺	
	颜色	硬度	比重	压缩变形 @ 23°C		压缩变形 @ 100°C	100% 模量		300% 模量		拉伸强度		伸长率	撕裂强度		Food Contact ISO 10993*	USP VI	NSF	RoHS	UL 94	适用的底材	注塑成型	挤出成型	吹塑成型	
		ASTM/ISO Shore A		ASTM/ISO	ASTM %		ISO %	ASTM/ISO %	ASTM psi	ISO MPa	ASTM psi	ISO MPa		ASTM psi	ISO MPa										ASTM/ISO %
Dynaflex™ D 系列 聚苯乙烯包覆成型等级																									
D3226	自然色	40A	0.99	15	—	—	430	2.96	—	—	520	3.6	380	90	16	*			✓		PS	✓			
D3202	自然色	59A	0.99	16	—	—	670	4.62	—	—	650	4.48	230	140	25	*			✓		PS	✓			
D3204	自然色	78A	1.01	22	—	—	990	6.83	—	—	1102	7.60	422	260	46	*			✓		PS	✓			
Dynaflex™ G 2700 系列 着色性极佳																									
G2701	半透明	66A	0.90	24	—	—	490	3.38	643	4.43	1100	7.58	680	240	42	*			✓		PP	✓	✓		
G2703	半透明	60A	0.90	21	—	—	310	2.14	514	3.54	1070	7.38	700	180	32	*			✓		PP	✓	✓		
G2706	半透明	28A	0.89	8	—	—	90	0.62	273	1.88	800	5.52	660	80	14	*	✓	✓	✓		PP	✓	✓		
G2709	半透明	53A	0.89	18	—	—	240	1.65	400	2.76	953	6.57	710	140	25	*			✓		PP	✓	✓		
G2711	半透明	43A	0.89	14	—	—	180	1.24	370	2.55	778	5.36	640	130	23	*	✓	✓	✓		PP	✓			
G2755	半透明	55A	0.88	17	—	—	220	1.52	330	2.28	775	5.34	740	120	21	*			✓		PP	✓	✓		
G2780	半透明	84A	0.90	18	—	—	840	5.79	1140	7.86	1200	8.27	370	250	44	*			✓		PE	✓	✓		
Dynaflex™ G 6700 非常柔软																									
G6713	半透明	14A	0.88	9	—	—	57	0.39	94	0.64	224	1.54	650	40	7	*			✓		PP	✓			
Dynaflex™ G 不透明系列 特种等级																									
G7431	自然色	66A	0.92	18	—	—	390	2.69	600	4.14	1570	10.80	610	200	35	*			✓		PP	✓	✓		
G7702	黑色	37A	1.10	11	—	28	140	0.96	390	2.68	550	3.79	480	120	21				✓		PP	✓	✓		
Dynaflex™ G 7900 系列 一般用途，NSF 51 列示等级可以获取																									
G7930	自然色/黑色	30A	1.05	13	—	—	130	0.89	200	1.38	480	3.3	650	100	18	*		*	✓	HB	PP	✓			
G7940	自然色/黑色	40A	1.18	12	—	—	180	1.24	295	2.03	520	3.59	580	100	18	*		*	✓	HB	PP	✓			
G7950	自然色/黑色	50A	1.18	13	—	—	250	1.72	360	2.48	660	4.55	620	120	21	*		*	✓	HB	PP	✓			
G7960	自然色/黑色	60A	1.18	17	—	—	310	2.14	380	2.62	920	6.34	760	140	25	*		*	✓	HB	PP	✓			
G7970	自然色/黑色	70A	1.18	20	—	—	380	2.62	450	3.10	955	6.58	720	160	28	*		*	✓	HB	PP	✓			
G7980	自然色/黑色	80A	1.18	26	—	—	530	3.65	590	4.07	980	6.76	620	190	33	*		*	✓	HB	PP	✓			
G7990	自然色/黑色	93A	1.17	—	—	—	814	5.61	960	6.62	1550	10.7	610	350	61	*			✓		PP	✓			
Versollan™ OM 系列 薄壁包覆成型等级																									
OM 1255NX	自然色/黑色	59A	1.05	24	—	—	280	1.93	500	3.39	955	6.58	650	220	39				✓	HB	ABS, PC, COPE	✓	✓		
OM 1262NX	自然色/黑色	65A	1.17	35	—	—	370	2.55	485	3.34	1110	7.64	710	230	40				✓	HB	ABS, PC, COPE	✓	✓		
Versollan™ RU 系列 耐磨损																									
RU 2204X	自然色	55A	1.14	26	—	—	270	1.86	440	3.30	1800	12.4	690	240	42				✓		ABS, PC, COPE	✓	✓		
RU 2205	自然色	65A	1.16	34	—	—	380	2.62	610	4.21	2000	13.9	710	270	47				✓	HB	ABS, PC, COPE	✓	✓		

*详见数据表。

		一般特性						拉伸特性							*规范标准					包覆成型		加工工艺		
		颜色	硬度	比重	压缩变形 @ 23°C		压缩变形 @ 100°C	100% 模量		300% 模量		拉伸强度		伸长率	撕裂强度		Food Contact ISO 10993* USP VI	NSF	RoHS	UL 94	适用的底材	注塑成型	挤出成型	吹塑成型
			ASTM/ISO Shore A	ASTM/ISO	ASTM %	ISO %	ASTM/ISO %	ASTM psi	ISO MPa	ASTM psi	ISO MPa	ASTM psi	ISO MPa	ASTM/ISO %	ASTM pli	ISO kN/m								
Versalloy™ XL 系列 高流动性																								
XL 9045	自然色	44A	0.88	19	—	39	170	1.17	320	2.21	484	3.34	480	85	15	*			✓		PP	✓		
XL 9055	自然色/黑色	53A	0.89	20	—	43	210	1.45	335	2.30	583	4.02	610	120	21	*			✓	* HB	PP	✓		
XL 9070	自然色/黑色	70A	0.89	23	—	53	360	2.48	512	3.53	788	5.43	580	180	32	*			✓	* HB	PP	✓		
Versalloy™ HC 9210 系列 良好的加工性能、表面平滑、具有美感，应用于医疗保健行业																								
HC 9210-45N	自然色	45A	0.89	19	—	39	160	1.10	320	2.20	484	3.33	480	100	18	*	✓		✓		PP	✓		
HC 9210-55N	自然色	53A	0.89	20	—	44	208	1.44	335	2.31	580	4.0	610	120	21	*	*		✓		PP	✓		
HC 9210-70N	自然色	70A	0.89	23	—	53	356	2.45	510	3.52	780	5.38	590	180	32	*			✓		PP	✓		
Versalloy™ HC 9220 系列 针对医用导管和注塑部件的耐疲劳热塑性体																								
HC 9220-70	自然色	70A	0.95	17	—	51	453	3.12	—	—	643	4.43	265	208	36		✓	✓		✓		PP	✓	✓
HC 9220-80	自然色	80A	0.94	18	—	59	553	3.67	777	5.36	945	6.52	415	208	36		✓	✓		✓		PP	✓	✓
HC 9220-90	自然色	90A	0.94	25	—	55	1030	8.13	1350	9.33	1945	13.45	620	400	70		✓	✓		✓		PP	✓	✓

- 上述特性为典型值，不作为产品规范。除非另有规定，所有特性均采用天然产品进行测定。
- 对于某些产品，黑色特性与天然色版本存在些微差异——详情可参见特定产品的产品技术数据表。
- 采用的测试方法为ASTM/ISO程序的修订版——详情可参见特定产品的产品技术数据表。
- 所有测试都是在注塑成型的样本上进行。
- 关于完整的信息，请参见产品技术数据表。

由于监管机构和规范、产品可获得性和其它关键因素等存在区域差异，因此产品选择通常因不同的区域而异。请联系您最近的销售办事处，协助选择符合您当地需求的正确解决方案。

吉力士热塑性弹性体部门销售办事处

美洲	亚洲	欧洲
美国伊利诺依州麦克亨利	中国广州	德国嘉格纳
+1 (815) 385-8500	+86 (0) 20 8732 7260	+49 (0) 7225 6802 0
巴西圣保罗	印度孟买	西班牙巴瓦斯特罗
+55 (11) 3576-2500	+91 9820 194 220	+34 (0) 9 7431 0314
	中国苏州	土耳其伊斯坦布尔
	+86 512 6265 2600	+90 (0) 212 549 2256
	香港	
	+852 2690 5332	
	台湾台北	
	+886 9396 99740	

PolyOne
www.glstpes.com

普立万美洲办事处	普立万亚洲办事处	普立万欧洲办事处
美国俄亥俄州	中国上海浦东张江	卢森堡菲施
埃文湖沃克大道33587号，	高科技园郭守敬路88号	巴赫Giallewee6号，
邮编：44012	邮编：201203	邮编：L-9749
+1 440 930 1000	+86 (0) 21 5080 1188	+32 (0) 83 660 211

Copyright© 2014，普立万公司版权所有。对于本文件中所含信息就其在特定应用的准确性、适用性、以及通过使用这些信息而获取或可能获取的结果，普立万不做任何表示、保证和担保。某些信息来自使用小型设备的实验室测试，可能无法可靠指明使用大型设备时得到的表现和性能。“典型”数值或未给出范围的数值不能代表最低或最高性能；关于性能范围和规格范围信息，请咨询您的销售代表。加工条件可能会导致材料性质背离该文件给出的数值。普立万对于普立万的产品或者用于贵司工艺或者终端应用的信息的实用性不做任何担保或保证。您有责任进行全面的终端产品性能测试，以确定产品是否适用于您的应用工艺，同时您还需承担因使用这些资料和/或处理任何产品导致的任何风险和责任。对于这些资料或资料中所提及的产品，普立万不做出任何明示或暗示的保证，包括但不限于对特定用途的适销性和合适性的暗示保证。未经专利所有人的许可，本资料不得作为使用任何专利发明的许可、建议或理由。



PolyOne

吉力士热塑性弹性体

通过创新的热塑性弹性体解决方案，
为无数的应用领域创造价值

		一般特性						拉伸特性								*规范标准						包覆成型		加工工艺	
		顏色	硬度	比重	压缩变形 @ 23°C		压缩变形 @ 100°C	100% 模量		300% 模量		拉伸强度		伸长率	撕裂强度		Food Contact	ISO 10993*	USP VI	NSF	RoHS UL 94	适用的底材	注塑成型	挤出成型	吹塑成型
			ASTM/ISO Shore A	ASTM/ISO	ASTM %	ISO %	ASTM/ISO %	ASTM psi	ISO MPa	ASTM psi	ISO MPa	ASTM psi	ISO MPa	ASTM/ISO %	ASTM pli	ISO kN/m									
Versaflex™ HC MT 系列																									
医用导管等级																									
HC MT222	透明	66A	0.88	14	—	—	334	2.30	629	4.34	898	6.19	430	220	36	*	✓	✓	✓	✓		PP	✓	✓	
HC MT224	透明	75A	0.89	19	—	—	468	3.23	773	5.33	1360	9.4	530	321	56	*	✓	✓	✓	✓		PP	✓	✓	
HC MT226	透明	84A	0.88	20	—	—	606	4.17	885	6.1	1600	11.0	600	433	76	*	✓	✓	✓	✓		PP	✓	✓	
HC MT317	半透明	68A	0.89	17	—	69	450	3.10	660	4.55	870	6.0	470	221	39	*	✓	✓	✓	✓		PP	✓	✓	
HC MT555	半透明	54A	0.89	20	—	63	252	1.74	480	3.31	925	6.38	630	181	32	*	✓	✓	✓	✓		PP	✓	✓	
Versaflex™ HC 垫圈和胶塞																									
医用垫圈和胶塞等级																									
HC 2110-35N	自然色	34A	0.90	19	—	47	145	1	261	1.80	400	2.76	620	97	17		✓	✓		✓		PE, PP	✓		
HC 2110-43N	自然色	43A	0.98	12	—	46	134	0.92	368	2.54	723	4.98	710	—	—		✓	✓		✓		PE, PP	✓		
HC 2110-57B	黑色	59A	1.01	20	—	37	369	2.54	558	3.85	537	3.7	350	147	26		✓	✓		✓		PP	✓	✓	
Versaflex™ CL E 系列																									
不含增塑剂，可用于医用薄膜、医用包和医用瓶的透明等级																									
CL E85	透明	84A	0.90	20	—	72	752	5.18	1160	8.0	1550	10.7	450	433	76	*	✓	✓	✓	✓		PP	✓	✓	✓
CL E90	透明	90A	0.90	27	—	73	1000	6.89	1230	8.5	1830	12.6	570	—	—	*	✓	✓		✓		PP	✓	✓	✓
CL E95	透明	95A	0.90	38	—	71	1680	11.6	1730	11.9	2500	17.2	580	720	126	*	✓	✓	✓	✓		PP	✓	✓	✓
Versaflex™ CL 系列																									
高透明度																									
CL 2000X	透明	3A	0.87	23	—	—	15	0.10	35	0.24	300	2.07	1100	50	9	*				✓			✓		
CL 2003X	透明	33 00	0.87	—	—	—	9	0.06	15	0.10	130	0.89	850	40	7	*				✓			✓		
CL 2242	透明	43A	0.89	23	—	—	152	1.05	294	2.02	731	5.0	780	124	22	*	✓	✓	✓	✓		PP	✓	✓	
CL 2250	透明	50A	0.89	20	—	—	220	1.52	337	2.32	827	5.70	770	140	25	*	✓	✓	✓	✓		PP	✓	✓	
CL 30	透明	30A	0.89	11	—	—	100	0.69	200	1.38	751	5.18	870	110	19	*				✓		PP	✓		
CL 40	透明	43A	0.89	12	—	—	200	1.38	329	2.27	815	5.62	760	130	23	*				✓	HB	PP	✓		
Versaflex™ CE 系列																									
易加工，耐久性且触感柔软，应用于消费电子																									
CE 3115	自然色	65A	1.17	24	—	—	445	3.07	740	5.10	2200	15.17	640	300	53					✓	* HB	ABS, PC, COPE	✓		
CE 3620	自然色	65A	1.00	18	—	—	442	3.05	618	4.26	1020	7.03	630	232	41	*				✓	* HB	ABS, PC, COPE	✓		
Versaflex™ OM 系列																									
包覆成型等级																									
OM 1040X	半透明	42A	0.92	22	—	—	180	1.24	301	2.08	504	3.47	580	100	18	*	✓	✓	✓	✓		ABS, PC	✓		
OM 1060X	自然色/ 黑色	60A	0.93	29	—	—	310	2.14	470	3.24	595	4.1	490	150	26	*				✓	* HB	ABS, PC, COPE	✓		
OM 1245X	半透明	46A	0.97	31	—	—	260	1.79	507	3.50	886	6.11	490	—	—	*				✓		ABS, PC	✓		
OM 3060	透明	59A	0.90	33	—	—	420	2.9	360	2.48	500	3.45	480	180	32	*	✓	✓	✓	✓	HB	ABS, PC	✓		
OM 6059	黑色	58A	1.10	14	—	—	254	1.75	—	—	355	2.45	290	—	—					✓	HB	Nylon	✓		
OM 6240	自然色	43A	1.09	22	—	—	150	1.03	243	1.68	285	1.97	510	90	16					✓		Nylon	✓		
OM 6258	自然色/ 黑色	62A	1.09	23	—	—	275	1.9	385	2.65	400	2.8	350	105	18					✓	* HB	Nylon	✓		
OM 6275	自然色	75A	1.10	25	—	—	480	3.31	630	4.34	580	4.00	260	165	29					✓		Nylon	✓		
OM 9-801N	自然色	47A	1.04	43	—	—	210	1.45	261	1.80	651	4.49	820	100	18	*				✓	HB	Universal*	✓		
OM 9-802CL	透明	40A	0.93	20	—	—	230	1.59	310	2.14	930	6.41	1100	140	25	*				✓		Universal*	✓		

* 详见数据表。

		一般特性						拉伸特性								*规范标准					包覆成型		加工工艺	
		颜色	硬度	比重	压缩变形 @ 23°C		压缩变形 @ 100°C	100% 模量		300% 模量		拉伸强度		伸长率	撕裂强度		Food Contact ISO 10993*	USP VI	NSF	RoHS UL 94	适用的底材	注塑成型	挤出成型	吹塑成型
			ASTM/ISO Shore A	ASTM/ISO	ASTM %	ISO %	ASTM/ISO %	ASTM psi	ISO MPa	ASTM psi	ISO MPa	ASTM psi	ISO MPa	ASTM/ISO %	ASTM pli	ISO kN/m								
Versaflex™ FFC 系列 油脂类食品接触																								
FFC 2882-50		半透明	52A	0.90	—	—	—	169	1.17	307	2.12	957	6.60	630	—	—	*			✓		PP	✓	✓
FFC 2882-87		半透明	88A	0.88	—	—	—	1050	7.25	1110	7.65	1310	9.03	700	—	—	*			✓		PP	✓	✓
Versaflex™ VDT 减振																								
VDT 4132		自然色	32A	0.90	12	—	—	75	0.52	138	0.95	894	6.16	900	80	14				✓		—	✓	✓
OnFlex™ BIO 5300 系列 耐久性，耐磨损，基于生物可再生聚合物																								
BIO 5370A-E0004		自然色/ 黑色	70A	1.05	—	51	84	479	3.30	1150	7.9	1726	11.9	410	255	45				✓		ABS, Acrylics, PC, COPE	✓	✓
BIO 5380A-E0006		自然色/ 黑色	80A	1.07	—	47	84	646	4.45	1465	10.1	2886	19.9	507	360	65				✓		ABS, Acrylics, PC, COPE	✓	✓
OnFlex™ S EF 系列 高流动性																								
S EF 40A-3S1964		自然色/ 黑色	40A	0.98	—	15	95	174	1.2	276	1.9	754	5.2	670	120	21				✓		PP	✓	
S EF 50A-3S1965		自然色/ 黑色	50A	0.98	—	15	95	218	1.5	334	2.3	914	6.3	680	140	25				✓		PP	✓	
S EF 60A-3S1967		自然色/ 黑色	60A	0.98	—	14	93	276	1.9	421	2.9	1040	7.2	650	160	28				✓		PP	✓	
S EF 70A-3S1975		自然色/ 黑色	70A	0.98	—	13	92	348	2.4	522	3.6	1280	8.8	610	190	33				✓		PP	✓	
S EF 80A-3S1977		自然色/ 黑色	80A	0.98	—	30	91	667	4.6	870	6	1740	12.0	700	240	42				✓		PP	✓	
OnFlex™ S EH 系列 一般用途，良好的抗紫外线等级																								
S EH 40A-3S7001		自然色/ 黑色	40A	1.20	—	20	72	174	1.2	290	2	580	4.0	620	110	19				✓		PP	✓	
S EH 50A-3S7002		自然色/ 黑色	50A	1.20	—	21	74	218	1.5	319	2.2	580	4.0	680	110	19				✓		PP	✓	
S EH 60A-3S7003		自然色/ 黑色	60A	1.20	—	25	78	334	2.30	450	3.1	725	5.0	600	140	25				✓		PP	✓	
S EH 70A-3S7004		自然色/ 黑色	70A	1.20	—	29	78	348	2.4	464	3.2	725	5.0	550	150	26				✓		PP	✓	
S EH 80A-3S7005		自然色/ 黑色	80A	1.20	—	39	88	508	3.5	653	4.5	1020	7.0	500	190	33				✓		PP	✓	
OnFlex™ S FR 系列 在高温下性能良好的阻燃等级																								
S FR 25A-3S1830		自然色/ 黑色	25A	1.20	—	12	49	102	0.7	276	1.9	348	2.4	400	77	14				✓	V-0	PP	✓	
S FR 40A-3S1841		自然色/ 黑色	40A	1.20	—	14	47	160	1.1	450	3.1	653	4.5	430	100	18				✓	V-0	PP	✓	
S FR 50A-3S1831		自然色/ 黑色	50A	1.20	—	10	44	218	1.5	522	3.6	870	6.0	510	130	23				✓	V-0	PP	✓	
S FR 60A-3S1846		自然色/ 黑色	60A	1.20	—	17	47	261	1.8	580	4	972	6.7	510	150	27				✓	V-0	PP	✓	
S FR 70A-3S1890		自然色/ 黑色	70A	1.20	—	19	53	392	2.7	754	5.2	1190	8.2	500	170	30				✓	* V-0	PP	✓	
S FR 80A-3S1892		自然色/ 黑色	80A	1.20	—	27	71	551	3.8	856	5.9	1230	8.5	480	190	34				✓	* V-0	PP	✓	
OnFlex™ HT 系列 高温密封																								
HT 40A-3S2131		自然色/ 黑色	40A	1.00	—	12	45	145	1.0	290	2.0	891	6.15	705	—	—				✓		PE, PP	✓	✓
HT 50A-3S2099		自然色/ 黑色	50A	1.00	—	20	42	203	1.4	348	2.4	1057	7.3	680	—	—				✓		PE, PP	✓	✓
HT 60A-3S2101		自然色/ 黑色	60A	1.00	—	24	42	275	1.9	435	3.0	1335	9.2	745	—	—				✓		PE, PP	✓	✓
HT 70A-3S2103		自然色/ 黑色	70A	1.00	—	25	51	340	2.35	500	3.45	1225	8.45	715	—	—				✓		PE, PP	✓	✓

* 详见数据表。

	一般特性						拉伸特性								*规范标准					包覆成型		加工工艺		
	顏色	硬度	比重	压缩变形 @ 23°C		压缩变形 @ 100°C	100% 模量		300% 模量		拉伸强度		伸长率	撕裂强度		Food Contact	ISO 10993*	USP VI	NSF	RoHS	UL 94	适用的底材	挤出成型	吹塑成型
		ASTM/ISO Shore A	ASTM/ISO	ASTM %	ISO %	ASTM/ISO %	ASTM psi	ISO MPa	ASTM psi	ISO MPa	ASTM psi	ISO MPa	ASTM/ISO %	ASTM pli	ISO kJ/m									
OnFlex™ S KG 系列 一般用途的尼龙包覆成型																								
S KG 40A-3S2016		自然色/ 黑色	40A	1.12	—	31	80	189	1.3	319	2.2	377	2.6	330	91	16				✓		Nylon	✓	✓
S KG 50A-3S2017		自然色/ 黑色	50A	1.13	—	32	82	247	1.7	377	2.6	464	3.2	330	100	18				✓		Nylon	✓	✓
S KG 60A-3S2018		自然色/ 黑色	60A	1.13	—	32	81	319	2.2	479	3.3	508	3.5	290	120	21				✓		Nylon	✓	✓
S KG 70A-3S2019		自然色/ 黑色	70A	1.13	—	32	85	392	2.7	580	4	566	3.9	260	140	24				✓		Nylon	✓	✓
OnFlex™ S KA 系列 耐高温尼龙包覆成型																								
S KA 40A-3S1767		自然色/ 黑色	40A	1.09	—	13	57	145	1	334	2.3	435	3.0	410	99	17				✓		Nylon	✓	✓
S KA 60A-3S1769		自然色/ 黑色	60A	1.09	—	13	55	348	2.4	609	4.2	653	4.5	450	170	30				✓		Nylon	✓	✓
S KA 80A-3S1770		自然色/ 黑色	80A	1.10	—	23	54	566	3.9	885	6.1	1090	7.5	500	260	46				✓		Nylon	✓	✓
OnFlex™ S KE 系列 抗刮擦包覆成型																								
S KE 40A-3S1727		自然色/ 黑色	40A	1.06	—	38	72	174	1.2	406	2.8	522	3.6	300	76	13				✓		ABS, Acrylics PC, COPE	✓	✓
S KE 50A-3S1731		自然色/ 黑色	50A	1.07	—	35	68	247	1.7	566	3.9	624	4.3	350	—	—				✓		ABS, Acrylics PC, COPE	✓	✓
S KE 60A-3S1725		自然色/ 黑色	60A	1.12	—	35	73	319	2.2	653	4.5	1040	7.2	420	—	—				✓		ABS, Acrylics PC, COPE	✓	✓
S KE 70A-3S1726		自然色/ 黑色	70A	1.14	—	29	73	435	3	841	5.8	1640	11.3	500	—	—				✓		ABS, Acrylics PC, COPE	✓	✓
OnFlex™ U 5300 系列 抗刮擦性极佳																								
U 5355A-S0014		自然色/ 黑色	55A	1.02	—	—	—	334	2.3	638	4.4	2130	14.7	630	—	—				✓		ABS, Acrylics PC, COPE	✓	
U 5370A-S0015		自然色	70A	1.05	—	—	—	580	4	1350	9.3	3630	25.0	520	—	—				✓		ABS, Acrylics PC, COPE	✓	
U 5380A-S0013		自然色/ 黑色	80A	1.09	—	31	—	667	4.6	1510	10.4	4790	33.0	540	—	—				✓		ABS, Acrylics PC, COPE	✓	
OnFlex™ U 汽车系列 低雾化、哑光、耐磨损																								
U 5370A-E0077		黑色	70A	1.08	—	—	—	348	2.4	725	5	2565	17.7	575	285	50				✓		ABS, Acrylics PC, COPE	✓	✓
U 5470A-E0083		自然色	70A	1.08	—	—	—	682	4.7	1624	11.2	3145	21.7	485	330	57				✓		ABS, Acrylics PC, COPE	✓	✓
Dynalloy™ OBC 8000 系列 ² 干爽，一般用途																								
OBC 8000-T05		半透明	57 00	0.87	10	—	—	15	0.10	30.0	0.20	182	1.25	1400	—	—				✓		LDPE, PP	✓	
OBC 8000-T40		半透明	41A	0.88	24	—	—	153	1.05	228	1.57	450	3.10	790	—	—	*			✓		LDPE, PP	✓	✓
OBC 8000-T60		半透明	61A	0.88	30	—	—	265	1.82	360	2.48	610	4.21	760	—	—	*			✓		LDPE, PP	✓	✓
Dynalloy™ OBC 8200 ² 吹塑成型																								
OBC 8200-BT50		半透明	45A	0.90	17	—	—	175	1.20	—	—	685	4.72	930	130	22	*			✓		PE, PP	✓	✓
Dynalloy™ 8900 ² 良好加工性，加工稳定																								
8900-30		自然色	30A	0.88	17	—	—	150	1.03	225	1.55	300	2.07	800	80	14	*			✓		LDPE, PP	✓	
8900-60		自然色	60A	0.88	19	—	—	340	2.34	440	3.03	540	3.72	680	165	28.9	*			✓		LDPE, PP	✓	✓
8900-80		自然色	80A	0.88	22	—	—	630	4.34	725	5.00	800	5.52	550	265	46.4	*			✓		LDPE, PP	✓	✓

²Dynalloy OBC compounds use INFUSE™ Olefin Block Copolymers

* 详见数据表。



Powered by INFUSE™ Polymers

®™Trademark of The Dow Chemical Company